

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



№ 76-66

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ >Быстрый монтаж<

Продукт:	Монтажный клей с мгновенной начальной прочностью	
Область применения:	Склеивание металлов, дерева и пластмасс между собой и друг с другом, например, в следующих областях: производство контейнеров, кузовов, жестяные работы, мебельная промышленность, приборостроение, техника кондиционирования воздуха, автомобилестроение, производство окон, строительство, судостроение и т. д.	
Характеристики продукта:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ очень высокая начальная прочность ▪ сохраняет эластичность длительное время и применяется универсально ▪ без проблем держится на вертикальных поверхностях ▪ не имеет запаха ▪ высокая устойчивость к атмосферным явлениям и УФ ▪ может покрываться лаком и краской ▪ не содержит изоцианата и силикона 	
Применение:	Склеиваемые детали должны быть чистыми и не загрязненными маслом и жирами. 76-66 нанести на одну из поверхностей, установить части в нужном положении и плотно прижать. Сцепление произойдет сразу.	
Технические характеристики:	Основа: Консистенция: Цвет: Температура обработки: Скорость полного затвердевания: Плотность: Время образования пленки: Прочность на растяжение и сдвиг: Прочность на растяжение: Температурная устойчивость: Твердость по Шору А: Модуль упругости при 100% растяжении: Прочность растяжения на разрыв: Срок хранения:	модифицированные MS полимеры тиксотропный белый от +5 до +40 °C 3 мм/ 24 часа 1569 кг/м ³ 10–15 минут (23 °C, 55% РФ) 17 Н/см ² 22 Н/см ² от -40 °C до +100 °C (после затвердевания) DIN 53505: 58 °C 1,39 МПа DIN 53504: 2,18 МПа при температуре от +5 до +25 °C
Форма поставки:	Картридж 290 мл	

Право на внесение изменений сохранено!

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)
 Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de

